

## **Apprêts membrane AVC de Tremco** **Apprêts à séchage rapide à utiliser avec** **les membranes AVC de Tremco**

### **DESCRIPTION DU PRODUIT :**

Apprêt membrane AVC de Tremco est un apprêt adhésif SIS à mûrissement rapide formulé de manière à préparer et à promouvoir l'adhérence sur des tabliers structuraux et des sous-tabliers sains, propres et secs en béton, en métal, en bois et des panneaux de revêtement de qualité extérieure. Appliquer Apprêt AVC de Tremco à la brosse ou au rouleau avant de poser la membrane AVC de Tremco. Attendre que l'Apprêt AVC de Tremco soit sec et qu'il forme une pellicule collante non transférable (environ 15 minutes à 23 °C à 50 % d'humidité relative) avant de poser la Membrane AVC ou la Membrane AVC LT de Tremco.

**Apprêt Membrane AVC (WB) de Tremco** AVC ou la membrane AVC LT de Tremco. Le WB favorise l'adhérence aux tabliers structuraux et aux sous-tabliers en béton, en métal et en bois et aux panneaux de revêtement de qualité extérieure sains, propres et secs. Appliquer l'Apprêt Membrane AVC (WB) de Tremco à la brosse ou au rouleau. Attendre que l'Apprêt membrane AVC (WB) de Tremco soit complètement sec (environ 45 minutes à 23 °C et à 50 % d'humidité relative) avant d'appliquer la Membrane AVC ou la Membrane AVC LT de Tremco. Agiter l'apprêt avant chaque utilisation.

### **Taux d'application :**

Environ 6 m<sup>2</sup>/l (250 pi<sup>2</sup>/gal), selon la porosité et la texture de la surface.

### **Emballage :**

Seau de 18,9 L (5 gal).

<b>Caractéristiques de performance physiques</b>		
<b>Apprêt membrane AVC de Tremco</b>		
<b>Propriété</b>	<b>Valeur type</b>	<b>Méthode d'essai</b>
Matières solides totales (%)	44,5 à 46,5	
Viscosité	500 à 750 cps	
Densité relative	0,89 à 0,91	
Apparence	Vert foncé, liquide sirupeux léger	
<b>Apprêt membrane AVC de Tremco</b>		
<b>Propriété</b>	<b>Valeur type</b>	<b>Méthode d'essai</b>
Matières solides totales (%)	53,3 (4 lb)	
Viscosité	2 à 3 600 cps	
Densité relative	0,89 à 0,91	
Apparence		

### **Précautions :**

Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire soigneusement les étiquettes des contenants et les fiches signalétiques relativement aux précautions de santé et de sécurité.

### **Disponibilité et coût :**

Pour obtenir de l'information sur la disponibilité et les coûts, communiquer avec un représentant régional de Tremco. Pour obtenir son nom et son numéro de téléphone, appeler la division des Toitures au 514.521.9555 ou au 1.800.668.9879.

### **Entretien :**

Veillez communiquer avec un représentant régional de Tremco pour obtenir des détails concernant les consignes d'entretien appropriées du produit. Les méthodes d'entretien peuvent varier selon des conditions particulières. Les inspections périodiques, réparations à court terme et mesures d'entretien préventif font partie intégrante d'un programme de maintenance efficace.

**Garantie :** Tremco garantit que son Apprêt membrane AVC est exempt de défauts et qu'il satisfait aux exigences physiques publiées lorsqu'il est éprouvé selon les normes ASTM et les normes Tremco. En vertu de cette garantie, tout Apprêt membrane AVC qui se sera avéré défectueux après avoir été mis en oeuvre selon nos directives écrites pour des applications recommandées par Tremco comme convenant à ce produit sera remplacé, sans frais, par un produit semblable. **CETTE GARANTIE CONSTITUE LE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DE L'ACHETEUR.**

Toutes les réclamations concernant les produits défectueux devront être faites par écrit dans les douze (12) mois de l'expédition. L'absence de réclamation écrite pendant cette période de temps sera interprétée comme une renonciation de toutes réclamations relatives au dit produit. Cette garantie TIENT LIEU DE toutes autres garanties explicites ou implicites y compris, sans s'y limiter, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER.

TREMCO<sup>MD</sup>

*Les systèmes de toitures et d'imperméabilisation qui vous offrent la tranquillité d'esprit<sup>MC</sup>*

### **Services techniques :**

Les représentants régionaux Tremco, de concert avec le personnel de la division des Services techniques, sont en mesure d'assurer l'analyse des problèmes et de prêter leur assistance dans l'élaboration de recommandations pour les applications spéciales. Leurs services bénéficient du soutien du Centre de recherche de Tremco, qui a mérité une réputation inégalée dans le domaine de la technologie des produits d'étanchéité et d'imperméabilisation.

### **Énoncé de politique et de responsabilité :**

Tremco s'engage à fournir des matériaux de toiture de qualité ainsi que des spécifications techniques et des recommandations permettant leur mise en oeuvre appropriée.

Tremco ne se substitue pas aux architectes ni aux ingénieurs-conseils, par elle-même ou par le biais de ses représentants. Tremco n'avance pas d'opinions quant à la solidité structurale des tabliers sur lesquels ses produits doivent être posés et décline toute responsabilité à cet égard.

Il incombe au propriétaire de consulter des ingénieurs compétents s'il désire s'assurer que le tablier structural est bel et bien en mesure de supporter les matériaux que l'on envisage de poser. Tremco décline toute responsabilité quant à la rupture du tablier et aux dommages consécutifs et aucun des représentants Tremco n'est autorisé à modifier ce déni de responsabilité de Tremco.

**TREMCO**  
Toiture & Tranquillité d'Esprit<sup>TM</sup>

**RPM** Canada

1445, rue de Coulomb  
Boucherville (Québec) J4B 7L8  
Tél.: 514-521-9555  
800-668-9879  
Fax: 450-655-9814  
www.tremcoroofing.com

220, Wicksteed Ave  
Toronto, ONT M4H 1G7  
416-421-3300  
3735, Green Road  
Beachwood, OH 41222  
1-800-562-2728



Rév. : 5-10  
Imprimé au Québec