

NOM DU PRODUIT

PERMAFAB

4 pouces
6 pouces
40 pouces

TISSU DE POLYESTER

Description

PERMAFAB est un tissu de polyester lié par piqûres à 100 % qui, contrairement à la plupart des tissus, est à la fois très robuste et extensible et offre ainsi une excellente résistance à la contrainte thermique.

Utilisations

PERMAFAB est conçu pour être utilisé avec les revêtements PERMAROOF, PERMAFLEX, SOLARGARD Ultra, SOLARGARD 6083, SOLARGARD G et GEOGARD afin de servir de doublure d'entretien pour les surfaces lisses, les surfaces de gravier noyé et les toits monocouches. PERMAFAB s'utilise également avec le ciment de réparation PERMAROOF, le goudron de réparation PERMAROOF, le scellant acrylique SOLARGARD, le scellant à joints SOLARGARD et le scellant à joints GEOGARD pour réparer les solins, et les joints et les pénétrations ainsi que pour effectuer d'autres réparations de détail.

Avantages

Le tissu de polyester PERMAFAB ne pourrit pas en vieillissant et résiste à l'humidité.

Restrictions

La température d'application doit être supérieure à 4 °C (40 °F). Ne pas appliquer s'il menace de pleuvoir. Ne pas noyer directement dans les revêtements ALUMANATION ni recouvrir de ceux-ci.

Couverture

Un rouleau de tissu PERMAFAB couvre :
40 po x 324 pi 1 101 pi² (brut) (11,0 carrés)

Doublure simple avec :
chevauchement de 4 po 972 pi² (net) (9,7 carrés)

Application

Consulter les fiches signalétiques de produits suivantes et les lignes directrices générales propres au substrat utilisé pour obtenir des renseignements détaillés sur l'application :

PERMAROOF, PERMAROOF G, PERMAFLEX, GEOGARD, SOLARGARD G, SOLARGARD ULTRA, SOLARGARD 6083, ciment de réparation PERMAROOF, goudron de réparation PERMAROOF, scellant acrylique SOLARGARD, scellant à joints SOLARGARD, scellant à joints GEOGARD.

Entretien

Il est recommandé de vérifier régulièrement les couches de revêtement appliquées et de les examiner à nouveau chaque fois qu'elles sont exposées à des conditions météorologiques difficiles. Il est possible d'appliquer une nouvelle couche et d'effectuer de légères retouches à tout moment en suivant les procédures d'application recommandées.

Services techniques

Il est possible d'obtenir, auprès du fabricant, des conseils techniques sur la convenance des matériaux selon une utilisation donnée ainsi que les exigences d'utilisation finale. Se reporter à l'étiquette et à la fiche signalétique pour connaître les mises en garde.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids par verge carrée	3 oz.
Poids par rouleau	33 lbs. (40" roll)
Allongement (ASTM D 1682)	61.65% avg.*
Traction (ASTM D 1682)	51.1 lbs. avg.*
Éclatement Mullen (ASTM D 3786)	176.8 lbs.
Déchirure trapézoïdale (ASTM D 1117) (Résistance aux déchirures)	16.1 lbs. avg.*
Résistance à la moisissure et à la pourriture	Excellent


REPUBLIC
POWDERED METALS, INC.

Republic Powdered Metals, Inc.
2628 Pearl Road • Medina, OH 44256
www.rpmrepublic.com



Republic Powdered Metals, Inc.
2628 Pearl Road, Medina, OH 44256
Tél. : 800 551 7081 • Téléc. : 800 382 1218
www.rpmrepublic.com

Pour information au Québec :
Tremco Canada, 1445 De Coulomb, Boucherville, Qc, J4B 7L8
514-521-9555, 1-800-668-9879

ALUMANATION, GEOGARD, PERMAFLEX, PERMAROOF et SOLARGARD sont des marques déposées aux É.-U. de Republic Powdered Metals, Inc.

Les renseignements figurant sur cette fiche signalétique sont en vigueur à partir de mai 2009 et remplacent toutes les données antérieures concernant ce produit et son utilisation.

© Republic Powdered Metals, Inc., 2008. Tous droits réservés.

Les déclarations fournies concernant les matériaux mentionnés aux présentes ne servent que de lignes directrices générales sur l'utilisation des matériaux et sont considérées comme véridiques et exactes. Comme le mode d'utilisation du produit est indépendant de sa volonté, Republic NE FAIT NI N'AUTORISE AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, NI AUCUNE AUTRE GARANTIE OU DÉCLARATION EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT CE PRODUIT, À L'EXCEPTION DU FAIT QU'IL EST CONFORME À L'ÉCHANTILLON DE PRODUIT DE REPUBLIC. L'acheteur et l'utilisateur acceptent le produit dans ces conditions et assument les risques de défaillance, de blessures ou de pertes et de dommages matériels et la responsabilité découlant de la manipulation, de l'entreposage ou de l'utilisation du produit, que celui-ci soit ou non manipulé, entreposé ou utilisé conformément aux instructions et au devis. REPUBLIC N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DE TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ DE REPUBLIC SE LIMITE, À SA DISCRÉTION, AU REMPLACEMENT DE BIENS JUGÉS COMME PRÉSENTANT DES DÉFAUTS DE FABRICATION PAR DES BIENS IDENTIQUES OU D'UNE MÊME VALEUR.